



binderholz **PRESSSPANPALETTEN PSP**

binderholz Pressspanpaletten PSP werden aus Säge- und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Unter Druck und hohen Temperaturen werden die beleimten Späne in Form gepresst. Es entsteht ein maßhaltiger Holzwerkstoff.

Neben stetiger interner Prüfung zur Qualitätssicherung wird die Güte unseres Produktionsprozesses auch regelmäßig von externer Stelle überwacht - für eine hohe Produktqualität und Normkonformität. Unsere Pressspanpaletten gelten gemäß ISPM15 als „processed wood“. Sie können somit für den weltweiten Export eingesetzt werden.

Da unsere Pressspanpaletten ineinander gestapelt werden können, nehmen sie bei Lagerung und Transport deutlich weniger Platz in Anspruch, als herkömmliche Europaletten.

Eigenschaften

- „Processed wood“ gemäß ISPM15 - weltweit exportierbar
- Große Formatvielfalt - das optimale Maß für eine Vielzahl an zu verpackenden Produkten
- Kein Verwaltungsaufwand - keine Tauschgebühren oder Mietkosten
- Niedriges Gewicht - geeignet für Luft- und Schiffsfracht
- Ineinander stapelbar - platzsparend bei Lagerung und Transport
- Nachhaltig - natürliche Rohstoffe, vollständig wiederverwertbar



Unsere binderholz PSP sind PEFC-zertifiziert.

VIERTELPALETTE PSP 4060



Abmessungen 400 x 600 mm

Artikelbezeichnung	Dynamische Belastbarkeit
PSP 4060	250 kg

DRITTELPALETTE PSP 4080



Abmessungen 400 x 800 mm

Artikelbezeichnung	Dynamische Belastbarkeit
PSP 4080	500 kg

HALBPALETTE PSP 6080



Abmessungen 600 x 800 mm

Artikelbezeichnung	Dynamische Belastbarkeit
PSP 6080 (D)	500 kg
PSP 6080 H (D)	1000 kg

D = gebohrt, H = höhere Belastbarkeit

VOLLPALETTE PSP 80120



Vollpalette PSP 80120 E2 / E2 H

Abmessungen 800 x 1200 mm

Artikelbezeichnung	Dynamische Belastbarkeit
PSP 80120 E2 (D)	900 kg
PSP 80120 E2 H (D)	1250 kg
PSP 80120 E4	900 kg
PSP 80120 E4 H	1250 kg

D = gebohrt, H = höhere Belastbarkeit



Vollpalette PSP 80120 E4 / E4 H

CONTAINERPALETTE PSP 76114



Abmessungen 760 x 1140 mm

Artikelbezeichnung	Dynamische Belastbarkeit
PSP 76114	800 kg
PSP 76114 H	1000 kg

H = höhere Belastbarkeit

CONTAINERPALETTE PSP 114114



Abmessungen 1140 x 1140 mm

Artikelbezeichnung	Dynamische Belastbarkeit
PSP 114114	1000 kg
PSP 114114 H	1250 kg

H = höhere Belastbarkeit

INDUSTRIEPALETTE PSP 100120



Abmessungen 1000 x 1200 mm

Artikelbezeichnung	Dynamische Belastbarkeit
PSP 100120	900 kg
PSP 100120 H	1250 kg

H = höhere Belastbarkeit

BINDERHOLZ PRESSSPANPALETTEN PSP

VERTRIEB | KONTAKT

psp@binderholz.com

binderholz ■

Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Holzindustrie

Eugen-Klenk-Straße 2-4 · D-74420 Oberrot

fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400

oberrot@binderholz.com · www.binderholz.com



Download

